



Адрес:  
196006, Россия  
г. Санкт-Петербург,  
ул. Ломаная, д.11  
тел.: +7 (812) 363-47-96  
E-mail: sales@pu-rus.ru

**APL263 AlcorPlast 01 90A 370** – термопластичный полиуретан высокого качества на основе простого полиэфира, предназначенный для переработки литьем под давлением.

**ОСОБЕННОСТИ:**

Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям и холоду, устойчивость к гидролизу и хорошая гибкость при низких температурах, холодостойкость -50°C.  
Устойчив к ультрафиолетовому излучению.

**ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ**

Пожарный шланг, Мягкие масляные шланги, Масляные трубы, Шланги для сланцевого газа, Защитная крышка для линии передачи сигнала, Накладки для пожарных шлангов, Оборудование для работы в морской среде.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед использованием данного материала, как при проведении проверочных испытаний, так и при производстве, необходимо убедиться, что весь задействованный персонал проинформирован о мерах предосторожности, установленных для работы с термопластичными полиуретанами.

**ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Анализ	Метод	Единицы измерения	Спецификация серии
Плотность	ASTM D792	г/м <sup>3</sup>	1.12±0.02
Твердость	ASTM D2240	Шор А	90±2
Прочность при растяжении	ASTM D412	MPa	30±5
Удлинение при разрыве	ASTM D412	%	600±150
Модуль растяжения при 100% удлинения	ASTM D412	MPa	8±3
Модуль растяжения при 300% удлинения	ASTM D412	MPa	14±3
Прочность на разрыв	ASTM D624	Kgf/cm	120±30
Показатель текучести расплава Ми (190°C/8,7 кг)	ACTM D1238	г/10мин	22±5
Усадка. Условия испытания: 23°C, влажность: 50+/-5%	DIN 16901	%	0.3-0.4

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Представленные данные получены лабораторным путем на стандартных образцах, при комнатной температуре, и имеют только ориентировочные значения.
- Конечные характеристики изделий из термопластичного полиуретана могут существенно зависеть от их геометрических форм, условий производства, используемых добавок. Поэтому параметры необходимо контролировать на готовых изделиях исходя из их применения и действующих условий производства.
- Потребитель ТПУ ответственен за комплексные промышленные испытания и характеристики готовой продукции.
- Тестовый лист отвержался в течении 20 часов при температуре 100°C, испытания проходили при температуре 25°C, скорость деформации 500 мм/мин
- Данные, перечисленные выше, приведены только для справки, подробные данные подвергаются практическому производству.

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

**APL263 AlcorPlast 01 90A 370** поставляется в мешках, изготовленных из металлизированной полиэтиленовой пленки, весом по 25 кг, на паллетах по 35 или 40 мешков в зависимости от транспортного средства. Продукт стабилен в течение 12 месяцев от даты производства, если хранится в закрытой оригинальной упаковке.

## ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА


Для достижения хороших результатов рекомендуется всегда просушивать **APL263 AlcorPlast 01 90A 370** перед использованием. Рекомендуемые условия – 2-4 часа при 100-110°C циркуляционной, вакуумной или осушительно-воздушной сушилке с горячим воздухом. Предлагаемая обработка - циркуляция воздуха, вакуум или осушитель-осушитель воздуха.

Предлагаемые профили температуры обработки для впрыска показаны на рисунке ниже.

## ОБОРУДОВАНИЕ

Стандартные инжекционные машины с трехступенчатым шнеком диаметром от 40 до 60 мм и соотношением длины к диаметру 20:1 и 30:1 – обычно подходят для инжекционного литья.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛИТЬЯ МЕТОДОМ ИНЖЕКЦИИ



Условия сушки	Температура высыхания		°C		90-100	
	Время высыхания		Час		2-3	
Температура обработки, °C	Die1/Die2	5	4	3	2	1
	190-200	200-210	200-210	190-200	180-190	170-180
Примечание: Приведенные выше данные приведены только для справки, разное оборудование и продукт требуют разной температуры обработки.						

Информация и рекомендации, переданные нами в устной форме, письменно или посредством практических испытаний, являются лучшими на момент их передачи. Они никогда не могут рассматриваться как безусловная и определенная гарантия, и могут быть изменены без какого-либо уведомления. Ответственность за проверку пригодности артикулов, как по назначению, так и в зависимости от применяемых производственных процессов, всегда ложится на их потребителей. Ничего из вышеизложенного не может быть истолковано как рекомендации по использованию какого-либо продукта в противоречие к патентам, предусматривающих любые материалы или их применение.