

21Т90А

21Т90А – это уретановый преполимер горячего отверждения, который представляет собой продукт взаимодействия полиола на основе простого полиэфира политетрагидрофурана (РТМЕГ) с ароматическим диизоцианатом ТДИ (толуилендиизоцианат, Т-100).

При этом отверждение осуществляется с помощью МОСА А50– диаминного ароматического отвердителя (4,4'-метилен-бис-(2-хлоранилин)), в результате чего образуется высококачественный эластомер с твёрдостью 90±3 по Шору «А».

Полимеры, изготовленные из 21Т90А, обладают превосходными физико-механическими свойствами, хорошей износостойкостью, а также стойкостью к воздействию масел, жиров и неполярных растворителей. Идеально подходят для изготовления колёс для погрузчиков, роликов, пластин, уплотнительных прокладок.

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ МАТЕРИАЛА

| Наименование | Единицы измерения | 21Т90А (Преполимер) | МОСА А50 (Отвердитель МОСА) |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| • Внешний вид (25°С) | – | Воскообразное состояние | Гранулы жёлтого цвета |
| • Вязкость (85 °С) | сП | 750 – 780 | – |
| • Содержание NCO групп | % | 4,20 – 4,40 | – |
| • Соотношение компонентов при смешивании | массовые части | 100 | 12,7 |
| • NCO-индекс | % | 95 | - |
| • Температура смешивания | °С | | 80 ± 5 |
| • Время до потери текучести | мин | | 10 – 12 |
| • Температура полимеризации | °С | | 115 ± 5 |
| • Время расформовки | при 100 °С | | 1 час |
| • Время постотверждения | при 100 °С | | 10 часов |

2. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 21Т90А / МОСА А50

| Наименование | Единицы измерения | Значения |
|---------------------------------|-------------------|----------|
| Твёрдость | ед. по Шору «А» | 90 ± 3 |
| Плотность | г/см ³ | 1,09 |
| Предел прочности при растяжении | МПа | 33 |
| Предел прочности на раздир | кН/м | 78 |
| Относительное удлинение | % | 500 |
| Упругость | % | 54 |
| Стойкость к истиранию, 10Н | мм ³ | 39 |

Данные значения физико-механических свойств материала носят ориентировочный характер

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Материал легко впитывает влагу, что ведёт к ухудшению качества сырья при транспортировке и хранении. При использовании материал должен храниться в запечатанной упаковке в течение 6 месяцев. После вскрытия упаковки материал должен быть переработан как можно быстрее, чтобы предотвратить негативные изменения из-за поглощения влаги. В случае необходимости упаковка может быть заполнена азотом и загерметизирована.

- Информация, приведённая в данной спецификации, может устареть в связи с изменением продукта, а также в случаях изменения метода переработки или рецептуры. Рекомендуем предварительно протестировать применимость указанных рекомендаций, а в случае сомнений просим обращаться в технический отдел поставщика.

- Рекомендуемый температурный диапазон для транспортировки и хранения изоцианатного преполимера: $+(10 \div 30) \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Следует избегать экстремального воздействия холода и прямых солнечных лучей.

После транспортировки или хранения при отрицательных температурах компоненты следует выдержать в теплом сухом помещении в течение не менее суток перед применением.

Избегать перегрева при температуре $\geq 100^{\circ}\text{C}$. В случае воздействия высокой температуры свыше 100°C , необратимо использовать преполимер в кратчайшие сроки, но не позднее, чем в течение суток.

- Не допускать попадания посторонних веществ.

- Учитывая токсичность ТДИ, при обращении и хранении изоцианатного преполимера должны соблюдаться соответствующие меры безопасности:

- Работы производить в помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией;

- Использовать специальную защитную одежду и очки;

- Избегать контакта с кожей и глазами;

- Не вдыхать испарение.

4. УПАКОВКА

21Т90А: металлические канистры объёмом 20 л (20 кг), либо металлические бочки 200 л (200 кг)

МОСА А50 (МОСА): барабаны объёмом 50 л (50 кг)