

21T95A

21T95A – это уретановый преполимер горячего отверждения, который представляет собой продукт взаимодействия полиола на основе простого полиэфира политетрагидрофурана (PTMEG) с ароматическим диизоцианатом ТДИ (толуилиндиизоцианат, Т-100).

При этом отверждение осуществляется с помощью МОСА А50–диаминного ароматического отвердителя (4,4'-метилен-бис-(2-хлоранилидин)), в результате чего образуется высококачественный эластомер с твёрдостью 95±3 по Шору «А».

Полимеры, изготовленные из 21T95A, обладают превосходными физико-механическими свойствами, хорошей износостойкостью, а также стойкостью к воздействию масел, жиров и неполярных растворителей. Идеально подходят для изготовления колёс для погрузчиков, роликов, пластин, уплотнительных прокладок.

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ МАТЕРИАЛА

Наименование	Единицы измерения	21T95A (Преполимер)	МОСА А50 (Отвердитель МОСА)
• Внешний вид (25°C)	–	Воскообразное состояние	Гранулы жёлтого цвета
• Вязкость (85 °C)	сП	480 – 500	–
• Содержание NCO групп	%	6,20 – 6,40	–
• Соотношение компонентов при смешивании	массовые части	100	18,7
• NCO-индекс	%	95	-
• Температура смешивания	°C	80 ± 5	
• Время до потери текучести	мин	5 – 7	
• Температура полимеризации	°C	115 ± 5	
• Время расформовки	при 100 °C	1 час	
• Время постотверждения	при 100 °C	10 часов	

2. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 21T95A / МОСА А50

Наименование	Единицы измерения	Значения
Твёрдость	ед. по Шору «А»	95 ± 3
Плотность	г/см ³	1,13
Предел прочности при растяжении	МПа	48
Предел прочности на разрыв	кН/м	95
Относительное удлинение	%	350
Упругость	%	47
Стойкость к истиранию, 10Н	мм ³	38

Данные значения физико-механических свойств материала носят ориентировочный характер

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Материал легко впитывает влагу, что ведёт к ухудшению качества сырья при транспортировке и хранении. При использовании материал должен храниться в запечатанной упаковке в течение 6 месяцев. После вскрытия упаковки материал должен быть переработан как можно быстрее, чтобы предотвратить негативные изменения из-за поглощения влаги. В случае необходимости упаковка может быть заполнена азотом и загерметизирована.
- Информация, приведённая в данной спецификации, может устареть в связи с изменением продукта, а также в случаях изменения метода переработки или рецептуры. Рекомендуем предварительно протестировать применимость указанных рекомендаций, а в случае сомнений просим обращаться в технический отдел поставщика.
- Рекомендуемый температурный диапазон для транспортировки и хранения изоцианатного преполимера: +(10 ÷ 30) °C.

Следует избегать экстремального воздействия холода и прямых солнечных лучей.

После транспортировки или хранения при отрицательных температурах компоненты следует выдержать в теплом сухом помещении в течение не менее суток перед применением.

Избегать перегрева при температуре $\geq 100^{\circ}\text{C}$. В случае воздействия высокой температуры выше 100°C , необратимо использовать преполимер в кратчайшие сроки, но не позднее, чем в течение суток.

- Не допускать попадания посторонних веществ.

• Учитывая токсичность ТДИ, при обращении и хранении изоцианатного преполимера должны соблюдаться соответствующие меры безопасности:

- Работы производить в помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией;
- Использовать специальную защитную одежду и очки;
- Избегать контакта с кожей и глазами;
- Не вдыхать испарение.

4. УПАКОВКА

21T95A: металлические канистры объёмом 20 л (20 кг), либо металлические бочки 200 л (200 кг)

MOCA A50 (MOCA): барабаны объёмом 50 л (50 кг)